

塗装上の注意

注意事項: 塗料を正しく使っていただくため必ずお読みください。

【K-PAINT の特徴】

- 乾燥前(濡れ色)・乾燥後(乾き色)で大きく色が変わります。
- 乾燥中は色ムラ・毛羽立ちがたいへん気になりますが、完全乾燥後はきれいに仕上がります。

【こんな日の作業は避けましょう】

- 気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)ときには塗らないで下さい。

【こういう場所には塗装できません】

- 常に水がかかる所(浴槽・浴室・コンクリート池およびプール)・シリコン樹脂・フッ素樹脂・ユニットバス・ホーロー・タイル・陶器・天然石・ステンレスには使用できません。

【試し塗りをしましょう】

- 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。また一部のビニールかべ紙には塗料が付着しないものもあります。

【塗装の前に下地の確認～準備】

- 既存の壁に「カビ」「タバコヤニ」「汚れ」等がある場合は事前に除去して下さい。
- 塗装面が「濡れていない事」を確認し、塗布して下さい。
- 壁面に「ヒビ割れ」「小さな穴」等がある場合「専用パテ材」で埋め、乾燥後「サンドペーパー」等を用いて平滑にして下さい。

【次のような壁には下地材の使用をおすすめします】

- 塗る面に釘の頭がある場合は、その部分にあらかじめ「水性さび止め」を塗装して下さい。
- 吸い込みの多い壁(京壁・砂壁・繊維壁・土壁など)の塗装には、素地の表面を固めるため「アンダーコート」を下塗りし、充分乾燥後に本品を塗装して下さい。
- 新しいコンクリートやモルタル面に塗るときは、施工後約1ヶ月以上経ってから「アンダーコート」を下塗りし充分な乾燥後、本品を塗装して下さい。

【服装や換気に気をつけましょう】

- 汚れても差し支えない服装で作業し、できるだけ皮膚との接触を避け、必要に応じて保護手袋・保護マスク・保護メガネ・前掛け等を着用して下さい。

【塗装後の注意点】

- 塗装作業中は乾燥中とも換気をよくし、充分に乾燥して下さい。特に洗面所は換気を行い、塗装後1日以上は水・湿気がかからないようにして下さい。
- マスキングテープは塗装が手に付かなくなった頃合いに、内側に向けてゆっくりカッターナイフでテープ際の塗膜をきりながらはがして下さい。
- 取り扱い後は手洗い及びうがいを十分に行って下さい。

【捨てる際の注意点】

- やむ得ず塗料を破棄する場合、新聞紙などに塗り広げ乾かしてから一般ゴミとして処分してください。

【その他】

- 塗装本来の目的以外に使用しないでください。

【保管上の注意】

- 子供の手の届かない場所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意すること。
- 塗料のフタを完全にし、直射日光をさけ40℃以下0℃以上の一定の場所を定め冷暗所に保管して下さい。(一度凍った塗料は使用不可。また水でうすめた塗料は長期間保存できません。)
- 試用期間は購入から約3ヶ月となっています。

【緊急時及び応急処置】

- 目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は直ちに拭き取り、石けん水でよく洗い落とし、痛み又は外観に変化がある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は無理にはき出させないで、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- 気分が悪くなった場合は、速やかに空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。